

PIELENCEM**baticon
950****30kg**ALOYS PIELEN
Am Wachthübel 32
D-56865 Panzweiler
www.pielen.de**EN 998-1/998-2**

Mortier de maçonnerie et d'enduit baticon 950

Fiche Produit

Description produit	Le mortier de maçonnerie et d'enduit Pielen se prête à tous les ouvrages de maçonnerie de la catégorie de mortier M5 / NM IIa et à l'emploi comme mortier d'enduit CS III / P III à l'intérieur et à l'extérieur	
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> – Se prête à une mise en œuvre manuelle – Résistance aux intempéries – Bonne ouvrabilité – Perméabilité à la vapeur d'eau 	
Support		
Mise en œuvre	<ul style="list-style-type: none"> – Le mortier de maçonnerie et d'enduit Pielen peut être malaxé manuellement ou mécaniquement à l'aide de tous les malaxeurs à mélange forcé, à tambour ou de mélangeurs continus usuels – Mélanger le contenu complet du sac avec la quantité d'eau spécifiée jusqu'à obtenir une consistance homogène et rajouter, le cas échéant, un peu d'eau après coup – Respecter les dispositions de la norme DIN 1053/ DIN V 18550 	
Traitement de suivi		
Caractéristiques techniques	Mortier sec NM IIa- DIN V 18580, M 5 - EN 998-2 PIII – DIN V 18550, CS III – EN 998-1	
	Rendement pour 30 kg	env. 20 l
	Durée pratique d'utilisation	env. 2 heures
	Résistance en compression après 28 jours	≥ 5 N/mm ²
	Consommation d'eau par sac de 30 kg	env. 4,8 l
	Conservation maximale	12 mois
	Composition	Ciment – EN 197, granulats et sables sélectionnés - EN 12620 et adjuvants pour améliorer les caractéristiques de mise en œuvre
	Réaction au feu selon DIN 4102-1	Produit de construction A 1
Stockage	Au sec et à l'abri des intempéries sur des palettes en bois	

