

# PIELENCEM

# 25kg



ALOYS PIELEN  
Am Wachthübel 32  
D-56865 Panzweiler  
www.pielen.de

## EN 998-1/998-2

# baticon X-Mix

# Béton de Montage exempt Mélanger baticon X-Mix

## Fiche Produit

Description produit	Nomix Pielen est un micro-béton instantané sans malaxage. Il suffit d'humidifier le produit. Convient pour le montage et le scellement rapides de : - clôtures de jardin, séchoirs parapluie, stations de jeux, portiques, abris voiture Convient pour la fabrication de petites fondations (telles que pour barbecues, bancs de jardin, cabanes de jardin, etc.)				
Propriétés	résistance au gel à prise rapide résistance à l'eau				
Support	Creuser un trou ou une fouille dans le sol solide compacté pour installer l'élément à sceller ou faire la fondation. Asseoir la fondation sur une couche à l'abri de la gelée. Mouiller les parois ainsi que le fond du trou avec de l'eau.				
Mise en œuvre	Verser Nomix Pielen directement du sac autour de l'élément à sceller jusqu'à une hauteur maximale de 20 cm. Humidifier le mélange sec avec la quantité d'eau indiquée à l'aide d'un arrosoir. En cas de fouilles plus profondes, appliquer de nouveau d'autres couches de 20 cm et les humidifier comme décrit ci-dessus. Après l'absorption de l'eau, compacter la surface du béton en la damant légèrement à l'aide d'une bêche et la lisser correctement par la suite, enfin replacer la couche d'herbe – et le travail est terminé ! La prise du béton sans malaxage Nomix Pielen commence après environ 20 minutes seulement. Après 24 heures environ, le durcissement du béton a progressé suffisamment de manière à ce que le séchoir parapluie, le portique, la station de jeux, etc. puissent être utilisés normalement. Le durcissement complet est atteint après 28 jours environ. La température d'emploi doit être comprise entre +5 °C et +30 °C.				
Traitement de suivi	Protéger contre les intempéries (exposition au soleil, vent et gel) pendant les premières journées. Rehumidifier Nomix Pielen jusqu'à 7 jours après la mise en place en recouvrant la surface d'un film ou de sacs de jute mouillés, en l'aspergeant d'eau ou en appliquant un produit de cure approprié.				
Caractéristiques techniques	Fouille			Consommation de produit (kg)	Conditionnement (en sacs)
	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)		
	25	25	20	25	1
	25	25	40	50	2
	25	25	60	75	3
	50	50	15	75	3
	100	100	15	300	12
	100	25	60	300	12
	100	25	80	375	15
	Quantité d'eau nécessaire pour 25 kg : env. 3,5 l Un sac de 25 kg donne env. 13 l de béton frais				
Stockage	Au froid et au sec, à l'abri des intempéries sur des palettes en bois Refermer immédiatement les sacs entamés Conservation dans son emballage d'origine fermé : jusqu'à 12 mois				

baticon  
X-Mix

25 kg

Béton de Montage exempt Mélanger  
Montagebeton ohne Mischen  
Montagebeton zonder mengen  
Installation without concrete mixing

PIELENCEM